A980 ACRIL EXPRESS

SELLADOR ACRÍLICO ESPECIAL PINTORES

VENTAJAS

- Puede pintarse húmedo en húmedo, justo después de la aplicación, con pinturas con base de agua y sintéticas
- Sin decoloración de la pintura
- Riesgo mínimo de grietas capilares
- Adhesión perfecta sin el uso de una imprimación incluso a la mayoría de sustratos, incluso ligeramente húmedos
- Casi sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo frente a metales



DESCRIPCIÓN

BOSTIK A980 ACRIL EXPRESS es un sellador acrílico de alta calidad especialmente desarrollado para pintarse húmedo en húmedo con pinturas con base de agua y sintéticas poco después de la aplicación. Para sellar y rellenar juntas de conexión, uniones, fisuras y grietas.

APLICACIONES

BOSTIK A980 ACRIL EXPRESS se ha desarrollado especialmente para sellar juntas de conexión entre escaleras, paredes, techos, rodapiés, alféizares, marcos de ventanas de madera y de metal, hormigón y enladrillados y/o rellenar grietas, agujeros de tornillos y clavos en paredes y techos de madera, enyesados, yeso, enladrillados, hormigón etc.

Limitaciones:
* No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflón ®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
* No es adecuado para la exposición continua al agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ BASE	Dispersión acrílica
➢ DENSIDAD (ISO 1183-1)	0,71 g/ml
➢ CAUDAL (4 bar/Ø3mm)	100 g/min
➢ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
➢ RESISTENCIA A TEMPERATURA	-20°C a +75°C
➢ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53505/ ISO 868)	132%
➢ DUREZA SHORE-A (DIN 53505 / ISO 868)	33
➢ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504)	0,52 N/mm^2
➢ FORMACIÓN PIEL (DBTM 16 – 23ºC/50%HR)	2 min
➢ DESCUELGUE (ISO 7390)	1 mm
➢ MÓDULO DE ELASTICIDAD AL 100% (DIN 53504 S2)	0,52 N/mm^2
➢ RESISTENCIA AL FUEGO	CLASE E
➢ TIEMPO DE CURADO (23ºC/50%HR)	1mm/24h

FICHA TÉCNICA 26/02/2026

Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain/es

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).
Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Deben limpiarse los sustratos de todas las partículas sueltas, los sustratos absorbentes no requieren estar absolutamente secos. Sustratos muy porosos como: yeso, hormigón celular, caliza, etc., necesitan imprimarse con una mezcla de 1 parte de BOSTIK A980 Acril Express y 2 partes de agua. Someter siempre a prueba la adhesión antes de la aplicación. Realizar el acabado y alisamiento con agua.
Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de junta debería estar siempre en la relación correcta con respecto a la anchura de la junta.

- Juntas hasta 10 mm:
  - relación profundidad/anchura= 1:1
  - anchura mínima: 5 mm

- Juntas superiores a 10 mm de ancho:
  - profundidad= (anchura/3) + 6mm

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse con agua. Las herramientas o manos pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.
El producto seco solo podrá eliminarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

Conociendo la sección a sellar, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\frac{300}{sección\ junta\ en\ mm^2}$$ = metros lineales por cartucho

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PINTABILIDAD

BOSTIK A980 ACRIL EXPRESS puede pintarse poco después de la aplicación con pinturas con base de agua y sintéticas en juntas pequeñas. En juntas mayores puede darse un agrietamiento en la pintura por la contracción del sellador. Se recomienda someter a prueba la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE:
  - EN 15651-1: F-INT

- Certificación A+, regulación francesa COV
- Emicode EC1 Plus
- Certificacion M1

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30611073	Blanco – cartucho 300 ml	12	8412663110736

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: https://www.bostik.com/spain

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00



FICHA TÉCNICA 26/02/2026