Edición nº: 002.



FICHA TECNICA

SPF/7035 | 7040 | 7016

APAREJO UHS EXPRESS / UHS EXPRESS PRIMER FILLER

DESCRIPCIÓN

SPF/ es un aparejo monocomponente utilizado para la reparación rápida de pequeñas superficies en carrocería. Destaca su fácil aplicación, alto poder de relleno y facilita la adherencia entre capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre soportes metálicos, desengrasar y eliminar óxido. Sobre masillas poliéster 2C. aplicar directamente, previo lijado. Sobre pinturas viejas bien adheridas, lijar previamente con grano P360-P400. No aplicar sobre Esmaltes Acrílicos termoplásticos o sintéticos (base alcídica).

APLICACIÓN

Tiempo de agitación	2-3´
Distancia de pintado	20-30 cm.
Número de manos	2 manos cruzadas
Espesor	15-30 mµ
Tiempo de evaporación	5-10´
Tiempo de secado	30´ 2h. para lijado
Lijado	P320 / P400

SPF/7035 | 7040 | 7016

APAREJO UHS EXPRESS / UHS EXPRESS PRIMER FILLER



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

Precaución: en ningun caso los envases deben superar los 50ºC.

VOC

SPF/ tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(E) (840)<840g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com