Edición nº: 004.



FICHA TECNICA

CC/1764

BARNIZ MATE / MATT CLEAR COAT

DESCRIPCIÓN

CC/1764 es un barniz mate diseñado para la reparación y repintado de vehículos con sistemas bicapa.

Destaca por su excelente resistencia al rayado y gasolina, fácil aplicación, buen comportamiento al exterior y un acabado mate.

CC/1764 ha sido diseñado para reparaciones de vehiculos que de origen vienen con acabados mate. Agitar perfectamente antes de usar para un acabado homogéneo.

También permite en mezclas con **CC/1758** y **CC/1700** conseguir diferentes acabados en satinados (ver anexo).

PRETRATAMIENTO/ LIMPIEZA

Diseñado para su aplicación sobre la Serie **W6000** o pintura existente en buenas condiciones previo lijado.

Se recomienda el uso de bayetas atrapapolvos.

Debe aplicarse sólo cuando la base bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante.

CC/1764

BARNIZ MATE / MATT CLEAR COAT

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8060	60´	
Viscosidad de aplicación	18-20" **SO/5000** 8-10%		
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar		
Número de manos Espesor	2 manos cruzadas 40-50 mµ		
Tiempo de evaporación	10-15' entre manos		
Tiempo de Secado 20°C IR Onda media 60°C	HA/8060 3h 20´ 30'	Hay que permitir la completa evaporación de disolvente antes del horneado para conseguir un brillo final mate y homogéneo.	

Repintado: dentro de las 24 Horas

CC/1764

BARNIZ MATE / MATT CLEARCOAT

MEZCLAS PREPARACIÓN BARNIZ MATE SEMI-BRILLO (CC/1758)

	C01 0-10 gloss	C02 10-20 gloss	C03 20-30 gloss	C04 30-40 gloss	C05 40-60 gloss
CC/1764 Barniz Mate	100%	88,30%	83,30%	80,00%	75,00%
CC/1758 Barniz UHS	0%	11,70%	16,70%	20,00%	25,00%
Catalizador HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Diluición con SO/5000	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%

Viscosidad taza Ford 4= 18-20"

Espesor de película seca= 40-50 micraje

MEZCLAS PREPARACIÓN BARNIZ MATE SEMI-BRILLO (CC/1700)

	C01 0-10 gloss	C02 10-20 gloss	C03 20-30 gloss	C04 30-40 gloss	C05 40-60 gloss
CC/1764 Barniz Mate	100%	90,00%	87,30%	82,00%	78,50%
CC/1700 Barniz UHS 2:1	0%	10,00%	12,70%	18,00%	21,50%
Catalizador HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Diluición con SO/5000	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%

Viscosidad taza Ford 4= 18-20"

Espesor de película seca= 40-50 micraje

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

CC/1764

BARNIZ MATE / MATT CLEARCOAT



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar.
Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

CC/1764 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(E) (840) <840g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com