Edición nº: 004.



FICHA TECNICA

LOW VOC

CC/1700

BARNIZ UHS 2:1 / 2:1 UHS CLEAR COAT

HIGH PERFORMANCE

DESCRIPCIÓN

CC/1700 es un barniz LOW VOC diseñado para la reparación y repintado de vehículos pintados originalmente con barniz sobre un sistema bicapa. Tiene un contenido en disolventes inferior a los convencionales.

Optimizado para su aplicación sobre la **Serie W6000**, destaca por:

- Facilidad de aplicación.
- Alta productividad.
- Excelente acabado.
- Diferentes opciones de secado en combinación con sus catalizadores y disolventes.
- Alta dureza superficial, gran resistencia a la abrasión de las máquinas de lavado Car-Wash.
- Alta resistencia a UV.

También permite en mezclas con **CC/1764** conseguir diferentes acabados en satinados (ver anexo):

PRETRATAMIENTO/ LIMPIEZA

Diseñado para su aplicación sobre la **Serie W6000** o pintura existente en buenas condiciones previo lijado.

Se recomienda el uso de bayetas atrapapolvos.

Debe aplicarse sólo cuando la base bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante.

CC/1700

BARNIZ UHS 2:1 / 2:1 UHS CLEAR COAT

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8045 Lento HA/8055 Medio HA/8065 Rápido HA/8070 Extra-Rápido	>30°C 20-30°C 15-25°C 10-20°C	2h. 1-1,5h. <1h. <1h.	
Viscosidad de aplicación	18-20" SO/5000-SO/5020 0-5%			
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar			
Número de manos Espesor	1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mµ			
Tiempo de evaporación	5-10' entre manos 20' antes de hornear			
Tiempo de Secado 20°C IR Onda media 60°C	HA/8045 4h. 20' 30'	HA/8055 3,5h. 20' 20'	HA/8065 2h 15' 15'	HA/8070 1,5h 10' 10´-15'

ACABADO

Pulido 20°C IR Onda media 60°C	HA/8045 Al día siguiente	HA/8055 Al día siguiente Después de secado + 60' enfriado Después de secado + 60' enfriado	HA/8065 8h	HA/8070 4h

Repintado: dentro de las 24 Horas

Para reparaciones express se puede aportar sobre componente A hasta un 3% de Aditivo Acelerante AC/1650. Conlleva un acortamiento de Pot-life.

CC/1700

BARNIZ UHS 2:1 / 2:1 UHS CLEAR COAT



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

CC/1700 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(D) (420) <420 g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

CC/1700

BARNIZ UHS 2:1 / 2:1 UHS CLEARCOAT

MEZCLAS PREPARACIÓN BARNIZ MATE SEMI-BRILLO

	C01 0-10 gloss	C02 10-20 gloss	C03 20-30 gloss	C04 30-40 gloss	C05 40-60 gloss
CC/1764 Barniz Mate	100%	90,00%	87,30%	82,00%	78,50%
CC/1700 Barniz UHS 2:1	0%	10,00%	12,70%	18,00%	21,50%
Catalizador HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Diluición con SO/5000	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%

Viscosidad taza Ford 4= 18-20"

Espesor de película seca= 40-50 micraje

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com