Edición nº: 006.



FICHA TÉCNICA

LOW VOC

CC/1758

BARNIZ POLIVALENTE UHS / VERSATILE UHS CLEAR COAT

DESCRIPCIÓN

CC/1758 es un barniz de ultra altos sólidos diseñado para la reparación y repintado de vehículos pintados originalmente con barniz sobre un sistema bicapa. Optimizado para su aplicación sobre la Serie **W6000**, destaca por:

- Polivalencia de uso, posibilidad de usar 3:1 o 2:1 volumen.
- Facilidad de aplicación.
- Alta productividad.
- Excelente acabado, con un brillo superior al 100%.
- Diferentes opciones de secado en combinación con sus catalizadores y disolventes.
- Alta dureza superficial, gran resistencia a la abrasión de las máquinas de lavado Car-Wash.
- Alta resistencia a UV.

También permite en mezclas con CC/1764 conseguir diferentes acabados en satinados (ver anexo).

PRETRATAMIENTO/ LIMPIEZA

Diseñado para su aplicación sobre la Serie **W6000** o pintura existente en buenas condiciones previo lijado.
Se recomienda el uso de bayetas atrapapolvos.
Debe aplicarse sólo cuando la base bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante.

CC/1758

BARNIZ POLIVALENTE UHS 3:1 / VERSATILE 3:1 UHS CLEAR COAT

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8010 Lento HA/8020 Medio HA/8030 Rápido HA/8040 Extra-Rápido	>30°C 20-30°C 15-25°C 10-20°C	2h. 2h. 1h. 0,5h.
Viscosidad de aplicación	18-20" SO/5020 0-5%		
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar		
Número de manos Espesor	1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mµ		
Tiempo de evaporación	5-10' entre manos 20' antes de hornear		

Tiempo de Secado	HA/8010	HA/8020	HA/8030	HA/8040
20°C	3-4h.	3-4h.	3h	2h
IR Onda media	30'	30'	20'	15'
60°C	35'	35'	30'	20'

NOTA: Para soportes plásticos flexibles o semiflexibles se puede añadir 5% de aditivo SINNEK PL/7078 sobre el componente A. Las proporciones de catalizador y disolventes se mantienen igual.

ACABADO

Pulido	HA/8010	HA/8020	HA/8030	HA/8040
20°C	Al día siguiente	Al día siguiente	8h	4h
IR Onda media	Después de secado + 60' enfriado			
60°C	Después de secado + 60' enfriado			

Repintado: dentro de las 24 Horas

Para reparaciones express se puede aportar sobre componente A hasta un 3% de Aditivo Acelerante AC/1650. Conlleva un acortamiento de Pot-life.

CC/1758

BARNIZ POLIVALENTE UHS 2:1 / VERSATILE 2:1 UHS CLEAR COAT

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8045 Lento HA/8055 Medio HA/8065 Rápido HA/8070 Extra-Rápido	>30°C 20-30°C 15-25°C 10-20°C	2,5h. 2h. 1h. 0,5h.
Viscosidad de aplicación	17-20" SO/5020 0-3%		
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar		
Número de manos Espesor	1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mµ		
Tiempo de evaporación	5-10' entre manos 20' antes de hornear		

Tiempo de Secado	HA/8045	HA/8055	HA/8065	HA/8070
20°C	3,5-4h.	3,5-4h.	2,5-3h	1,5-2h
IR Onda media	30'	30'	20'	15'
60°C	35'	35'	30'	20'

NOTA: Para soportes plásticos flexibles o semiflexibles se puede añadir 5% de aditivo SINNEK PL/7078 sobre el componente A. Las proporciones de catalizador y disolventes se mantienen igual.

ACABADO

Pulido	HA/8045	HA/8055	HA/8065	HA/8070
20°C	Al día siguiente	Al día siguiente	8h	4h
IR Onda media	Después de secado + 60' enfriado			
60°C	Después de secado + 60' enfriado			

Repintado: dentro de las 24 Horas

Para reparaciones express se puede aportar sobre componente A hasta un 3% de Aditivo Acelerante AC/1650. Conlleva un acortamiento de Pot-life.

CC/1758

BARNIZ POLIVALENTE UHS / VERSATILE UHS CLEAR COAT



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

CC/1758 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(D) (420) <420 g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

CC/1758

BARNIZ POLIVALENTE UHS / VERSATILE UHS CLEAR COAT

MEZCLAS PREPARACIÓN BARNIZ MATE SEMI-BRILLO

	C01 0-10 gloss	C02 10-20 gloss	C03 20-30 gloss	C04 30-40 gloss	C05 40-60 gloss
CC/1764 Barniz Mate	100%	88,30%	83,30%	80,00%	75,00%
CC/1758 Barniz UHS	0%	11,70%	16,70%	20,00%	25,00%
Catalizador HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Diluición con SO/5000	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%

Viscosidad taza Ford 4= 18-20”

Espesor de película seca= 40-50 micraje

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com