Edición nº: 004.



FICHA TECNICA

CC/1770

BARNIZ UHS EXPRESS / EXPRESS UHS CLEAR COAT

DESCRIPCIÓN

CC/1770 es un barniz formulado para sistemas bicapa base agua en reparaciones parciales.

Destaca por su excelente aspecto en brillo, velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 minutos desde la aplicación del barniz sin necesidad de gasto energético de calor en cabina, lo que puede generar ahorros muy importantes en el ciclo de pintado, así como un aumento de la productividad. En cabina se puede realizar un ciclo de secado de 10 a 60ºC o de 20 minutos a 40ºC. En secado por IR estaría listo en 5 minutos.
CC/1770 permite realizar pulidos aproximadamente en 1 hora. Tiene una excelente resistencia a UV, al rayado, así como a agentes químicos.

Para temperaturas altas o pintado de superficies más amplias se recomienda el uso de catalizador lento HA/8045.

PRETRATAMIENTO/ LIMPIEZA

Diseñado para su aplicación sobre la Serie **W6000** o pintura existente en buenas condiciones previo lijado.

Se recomienda el uso de bayetas atrapapolvos.

Debe aplicarse sólo cuando la base bicapa esté completamente matizada, respetando los tiempos de repintado marcados por el fabricante.

CC/1770

BARNIZ UHS EXPRESS / EXPRESS UHS CLEAR COAT

APLICACIÓN

Ratio de mezcla Volumen	HA/8070 Ultra-Rápido HA/8045 Lento	30´ 60´
Viscosidad de aplicación	18-20" SO/5000 0-5%	
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 mm 2 - 2,5 bar	
Número de manos Espesor	1 mano media/ligera 1 mano completa 50-60 mμ	
Tiempo de evaporación	5-7' entre manos 15' antes de hornear	
Tiempo de Secado 20ºC IR Onda media 60ºC	HA/8070 40´ 5´ 10´	HA/8045 1,5h. 5´ 10´

NOTA: Para soportes plásticos flexibles o semiflexibles se puede añadir 5% de aditivo SINNEK PL/7078 sobre el componente A. Las proporciones de catalizador y disolventes se mantienen igual.

ACABADO

Pulido 20ºC IR Onda media 60ºC	HA/8070 2h. Despues de secado + 60´ enfriado Despues de secado + 60´ enfriado	HA/8045 4h. Despues de secado + 60´ enfriado Despues de secado + 60´ enfriado

Repintado: dentro de las 24 Horas

CC/1770

BARNIZ UHS EXPRESS / EXPRESS UHS CLEAR COAT



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

CC/1770 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(D) (420) <420 g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com