BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

BESA-VAL

PINTURA INDUSTRIAL S/R.

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6020/CONV. B-VAL

RELACIÓN PASTA / CONV.: 20/80

Edición nº: 022

Cod: 6902000000.00000.022

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
Indicado para el pintado de maquinaria agrícola y de obras públicas, elevadoras, grúas, material de construcción, donde se precisa calidad y bajo costo.
Destaca por su extensibilidad, elevado brillo y rapidez de secado.

BESA-VAL cumple los requisitos de la categoria C3 BAJA s/UNE en ISO 12944-2 certificado por un Laboratorio externo homologado, cuando es aplicado sobre imprimación F-862 (Acero granallado Sa 2 ½).

El Sistema F-862 + BESA-VAL, está clasificado según UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010 como B-s1,d0 certificado por un Laboratorio externo.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,97 - 1,11
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20ºC	70 - 90 seg. Copa Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	40 - 50 % peso; 34 -37% vol.
V.O.C. (g/l)	598 (Listo al uso) Aplicación Airless
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, han de imprimarse con F-29 Imprimación Fosfato de Zinc o F-714 SHOP-PRIMER.
En trabajos de mayor exigencia utilizar F-809 Imprimación Fosfato de Zinc, con superior resistencia a la corrosión.

MODO DE APLICACIÓN



25 ± 5"
FORD nº 4


URKISOL 170/300
20-30 %
ø 1,4-1,6 mm.


30-40 my


2 h. No pegajoso



URKISOL 170/300
5-10 %
0,009-0,011"



URKISOL 170/300
5-10 %
0,009-0,011"

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	9,5 - 10,5 (35 my)
Brillo 60º-60º	> 90 %
Repintabilidad	24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.