FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

BESA-VAL SAT

PINTURA INDUSTRIAL S/R. SATINADA

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6021/CONV. B-VAL/SAT

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

Edición nº: 020

Cod: 6902100000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Indicado para el pintado de maquinaria agrícola y de obras públicas, elevadoras, grúas, material de construcción, donde se precisa calidad y bajo costo.

Destaca por su extensibilidad, brillo satinado y rapidez de secado.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,15 - 1,35
Finura de molienda (µ)	20 - 30
Viscosidad de suministro a 20ºC	70 - 80 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	57 - 65 % peso; 43 - 46% vol.
V.O.C. (g/l)	597 (Listo al uso)
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, han de imprimarse con F-463 ó F-25 Imprimaciónes Sintéticas

En trabajos de mayor exigencia utilizar F-29 Imprimación Fosfato de Zinc, con superior resistencia a la corrosión.

MODO DE APLICACIÓN



25 ± 5"
FORD nº 4



URKISOL 170/300
35-38 %



30-40 my



Tacto 30´
Seco 2 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillo 60º-60º	30 - 40 %
Repintabilidad	48 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.