FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

F-422

IMPRIMACIÓN - PINTURA S/R

Edición nº: 020
Cod: 3042200000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Imprimación Sintética de rápido secado y manipulación, con aspecto satinado que permite utilizarla como monocapa en trabajos de Calderería, Estructuristas, Carpintería metálica, etc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1.35 ± 0.03
Finura de molienda (µ)	40 - 50
Viscosidad de suministro a 20ºC	100-120 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	65% ± 2 peso; 46% ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	540 (listo al uso)
Tipo de producto	Alcídico modificado
Color	Marrón 8179, Negro 9005

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-Acero y Hierro: Desoxidado y Desengrasado previo
-Repintable con URKI- CLOR, BESA-FER, BESA-LUX, BESA-VAL, URKI-RAPID, URKI-FLEX.

MODO DE APLICACIÓN



20-25" Ford nº 4


URKISOL 222
5%


Urkisol-88 ó 170
Aerográfica:
20-25 %
Airless: 5-10 %


30-40 my


Tacto:15´
No pegajoso.:
30´
Duro: 24h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	13 -14 (35 my)
Brillo 60º-60º	Satinado 15 -25 %
Repintabilidad	48 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.