BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

URKI-STAR

MONOCAPA UNIVERSAL 1 COMP.

URKI-SYSTEM
CONVERTIDOR: 6424/CONV U-STAR
RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

Edición nº: 020
Cod: 6942400000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
Monocapa Brillante con adherencia directa sobre Acero, Aluminio, Acero Galvanizado y Zincado, Acero Inoxidable, Latón, Vidrio, Plásticos PVC, ABS, PUR.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,95 - 1,13
Finura de molienda (µ)	20 - 25
Viscosidad de suministro a 20ºC	65 - 75 KU Stormer
% Materia no volátil (peso/volumen)	43 - 53 % peso; 44 - 47 % vol.
V.O.C. (g/l)	564 (Listo al uso) Aplicación Brocha
Tipo de producto	Acrílico modificado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Acero: Dexosidado y Desengrase.
Galvanizado: Desengrase a fondo. Si es viejo, eliminar óxido por cepillado.
Aluminio, Latón: Desengrase con URKISOL-500
Plástico: Desengrase con URKISOL nº 94

MODO DE APLICACIÓN

A brocha, sólo para pequeñas superficies.
Es importante no sobrepasar los espesores indicados para un buen curado de la película de pintura. Con temperaturas por encima de 30ºC el producto puede presentar termoplasticidad.



18-20"
FORD nº 4


URKISOL 222
3-5 %


URKISOL 500
65-70 %


20-30 my


No pegajoso
Seco 1 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	17 - 19 (25 my)
Brillo 60º-60º	80 - 90 %
Repintabilidad	3 h. (A pistola)

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.