URKI**LAC**

Esmalte Nitrosintético Aluminio Llantas



DESCRIPCIÓN

Esmalte Nitrosintético de uso industrial y reparación del automóvil, como esmalte metalizado en una única capa de aspecto satinado y suave.

Destaca por su extensibilidad, solidez de tono, rapidez de secado, manipulación y endurecimiento a fondo.

COLORES

URKI**LAC**	ALUMINIO 9240

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero: Las superficies a pintar deben estar debidamente desoxidadas y desengrasadas.

Para una mayor adherencia y protección, el soporte puede ser previamente imprimado con F-286/2.

APLICACIÓN

Viscosidad de aplicación % Dilución	18-20" URKI**SOL 300** 50-55%
Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,3-1,5 mm 2-2,5 bar
Número de manos Espesor total	2 manos 20-30 µm
Tiempo de evaporación	5-10'
Tiempo de Secado 20ºC	30'

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC

El contenido de VOC de URKI**LAC** es cómo máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**