FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

URKI-FLEX

ESMALTE SINTÉTICO ALTA CALIDAD S/A

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6026/CONV. U-FLEX

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

Edición nº: 020

Cod: 6902600000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Indicado para el pintado de vehículos industriales, maquinaria agrícola y de obras públicas, etc.
Sobresale por su facilidad de aplicación, poder de relleno, extensibilidad, rapidez de secado y alto brillo. Resistente a la intemperie, agua, detergentes y salpicaduras de gasolina.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,95 - 1,11
Finura de molienda (µ)	20 - 30
Viscosidad de suministro a 20ºC	70-77 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	49 - 59 % peso; 41 - 44% vol.
V.O.C. (g/l)	569 (Listo al uso)
Tipo de producto	Alcídico especial
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero, desoxidar y desengrasar. Imprimar con F-29 Imprimación Fosfato de Zinc.
Cuando se precise una mayor resistencia a la corrosión, utilizar F-809 Imprimación Fosfato de Zinc.

MODO DE APLICACIÓN

Uso de BESA-FILM: Puede adicionarse el Acelerante para Sintéticos en la proporción de 200 cc por litro de Esmalte. En este caso la dilución se rebajará a 10 - 15 %
Brocha o Rodillo: Sólo para pequeñas superficies.



20"
FORD nº 4



URKISOL 222
5-10 %



URKISOL 170
30-35 %



35-45 my



Tacto 30´
Seco 4-5 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	10 - 11 (40 my)
Brillo 60º-60º	> 90 %
Repintabilidad	A partir de las 24 horas

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.