BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

BESA-POL

ESMALTE URETANADO ALTO BRILLO

Edición nº: 022
Cod: 6972600000.00000.022

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6726/CONV B-POL

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75 Vol. (35/65 Peso)

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Recomendado para la protección y decoración de superficies metálicas o de madera, tanto en interior como en exterior. Posee una excelente brochabilidad sin descuelgue, gran nivelación, brillo elevado, dureza, elasticidad y resistencia a la intemperie.

Ignífuga (M1) - Homologada s/UNE 23727-90. Ensayo s/UNE 23721-90.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,96 - 1,22
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20ºC	80 - 90 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	52 - 64 % peso; 44 - 48 % vol.
V.O.C. (g/l)	484 (Listo al uso) - Aplicación brocha
Tipo de producto	Alcídico uretanado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-Hierro ó Acero: Desoxidar, desengrasar debidamente y aplicar Alfaglid 1005, F-29 ó F-809 Imprimación Fosfato de Zinc.
-Madera: Fondear con Selladoras Sintéticas y lijar antes de esmaltar.

MODO DE APLICACIÓN



20-25"
FORD nº 4


URKISOL 222
5-10 %


URKISOL 170
25-30 %


30-40 my


5-6 h No Pegajoso

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillo 60º-60º	90 - 95 %
Repintabilidad	24 h.

Por mezcla (en peso) con Convertidor Besa-Pol Sat puede conseguirse una gama de brillos intermedios.

BESA-POL	80	60	40	20
BESA-POL SAT	20	40	60	80
Brillo 60º-60º	85-90	70-85	65-75	40-60

Los grados de brillo indicados en esta tabla son orientativos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.