BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

BESA-POL MAT

LACA URETANADA MATE

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6728/CONV B-POL MAT

RELACIÓN PASTA / CONV.: 35/65

Edición nº: 022

Cod: 6972800000.00000.022

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Destinado a la protección y decoración de superficies de madera o metálicas tales como muebles, puertas, ventanas, verjas, etc.

Destaca por su buena brochabilidad y nivelación, con aspecto mate satinado, adecuado para decoración de interiores. Duro y elástico.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,00 - 1,25
Finura de molienda (µ)	20 - 30
Viscosidad de suministro a 20ºC	80 - 95 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	55 - 65 % peso; 43 - 47 % vol.
V.O.C. (g/l)	491 (Listo al uso) - Aplicación brocha
Tipo de producto	Alcídico uretanado
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-Acero: Desoxidar, desengrasar debidamente y aplicar 1 ó 2 manos de Alfaglid 1005, F-29 ó F-809 Imprimaciónes Antioxidantes Fosfato de Zinc.
-Madera: Fondear con Selladoras Sintéticas, seguido de un buen lijado antes de lacar.

MODO DE APLICACIÓN



20-25"
FORD nº 4


URKISOL 222
5-10 %


URKISOL 170
25-30 %


30-40 my


Tacto 1 h.
Seco 6 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillo 60º-60º	10 - 15 %
Repintabilidad	24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.