BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

F-286/2

IMPRIMACIÓN SHOP - PRIMER EPOXI, 2 C.

Edición nº: 022
Cod: 3028600000.00000.022

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
SHOP-PRIMER de muy rápido secado, con excelente protección anticorrosiva y adherencia sobre Acero, Aluminio, Acero Inoxidable y Galvanizado; Imprimación de Taller o capa de anclaje en Procesos Epoxis o Poliuretanos.
Por su rapidez de secado y repintado, y admitiendo la cubrición con Masillas de Poliéster de la gama BESA, se hace imprescindible para el repintado del automovil (Chapa Galvanizada) y para aquellos trabajos que precisen celeridad.

Se obtienen resistencias en Niebla Salina de hasta 350 horas cuando es recubierta con Acabados PUR.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,23 ± 0,05
Finura de molienda (µ)	20 - 25
Viscosidad de suministro a 20ºC	33 seg. ± 3 Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	41 % ± 2 peso; 21 % ± 2 vol. (Mezcla con catalizador)
V.O.C. (g/l)	655 (Mezcla con catalizador)
Tipo de producto	Epoxi - Modificado
Color	Rojo Oxido 8012, Gris 7035

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Recomendamos el Granallado a grado Sa 2,5. Si no es posible, desoxidado y desengrase manual.
No utilizar con temperaturas inferiores a 10 ºC y humedad relativa superior al 75%.
Se puede recubrir a los 30 min. con Masillas Poliéster de la gama BESA y aparejos BESA-CAR ó BESA-EXPRESS (Proceso Repintado Automóvil) y con Acabados como URKI-POX, URKI-NATO, BESA-GLASS, etc. Dejar secar 1h. mínimo antes de repintar para conseguir un mejor brillo

MODO DE APLICACIÓN





E-91
2:1 vol.



24 h.



15-20"
FORD nº4



URKISOL 357
0-2%
Ø 1.4-1.6 mm



20-25 my



15' No pegajoso



10´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	8 - 9 (25 my)
Brillo 60º-60º	Mate 3 - 5 %
Repintabilidad	30´ mínimo. Recomendable 2 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.