

FICHA TECNICA

PP/1440

MASILLA LIGERA / LIGHT PUTTY

DESCRIPCIÓN

PP/1440 es una masilla Poliéster diseñada para el relleno de abolladuras con adherencia sobre chapa de acero, aluminio, electrozincado o galvanizado y poliéster.

Destaca por:

- Se trata de un masilla "muy ligera" que permite una fácil aplicación, finura y ausencia total de poros.
- Extraordinariamente fácil de llijar, incluso despues de 2 días.
- Alto rendimiento.
- Gran capacidad de relleno.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a reparar debe estar desoxidada y libre de grasa; se aconseja un lijado previo de la misma.
No utilizar la masilla sobre wash-primer o imprimaciones. fosfatantes y acabados termoplásticos.
Repintado con Primer Filler de **SINNEK PF o PW**.

APLICACIÓN

Añadir catalizador	2-3% peso	3-5´	
Aplicación Espesor	Espátula 1000-3000 mµ		
Tiempo de Secado	20´- 30'		
Secado por infrarrojos Onda media	5'		
Lijado	Orbita	Reparación pequeñas superficies	Reparación grandes superficies
INICIAL	7-5 mm	P120	P100 P180
FINAL	5-3 mm	P240	P240

PP/1440

MASILLA LIGERA / LIGHT PUTTY



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

PP/1440 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(B) (250) <250g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com