FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

URKI-KOMBI

SELLADOR NC 1K

Edición nº: 021

Cod: 5215007035.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

URKI-KOMBI es un recubrimiento sellador listo al uso, basado en resinas de nitrocelulosa. Diseñado para Spot Repair para recoger pequeñas imperfecciones como rasguños, hervidos, cráteres, impactos, etc. Tambien es muy eficaz en el tapado de pequeños poritos en spoilers y piezas de Fibra de Vidrio.
El producto se caracteriza por su:
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Superficie suave, sedosa y muy elástica
- Ausencia de rechupes en las zonas reparadas

Puede aplicarse sobre masillas de Poliester o Aparejos e imprimaciones de tipo acrílico. También sobre soportes de acero, aluminio y superficies recubiertas de zinc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,68 ± 0,03
Finura de molienda (µ)	Sin grumos
Viscosidad de suministro a 20ºC	Tixotrópico
V.O.C. (g/l)	< 540 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipo de producto	Nitrocelulósico
Color	Gris 7035

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a reparar debe ser desengrasada y lijado previo de la misma tanto sobre soportes metálicos como sobre masillas o aparejos.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicación: A espátula.
Realizar aplicaciones en capas finas. Tiempo entre capas 20-30 min. No recomendable superar las 70-80my totales.


Máximo 80 my
en capas finas


30-45'


P-240
P-400

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	
Brillo 60º-60º	Mate
Repintabilidad	1 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **12 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.