BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

F-4101 A

ALUMINIO ANTICALÓRICO HASTA 450 ºC

Edición nº: 021

Cod: 6027809006.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
Pintura Anticalórica resistente hasta 450 ºC, a base de Resinas especiales modificadas con Silicona y Pigmento de Aluminio de alta calidad.
Proporciona acabados metalizados de alta resistencia a la temperatura en continuo, como tubos de escape, hornos, material eléctrico, etc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,20 ± 0,05
Finura de molienda (µ)	Sin grumos
Viscosidad de suministro a 20ºC	60 - 70 KU
% Materia no volátil (peso/volumen)	52 % ± 2 peso; 34 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	560
Tipo de producto	Alquídico Siliconado
Color	Aluminio grisáceo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar desprovistas de óxido y suciedad, desengrasadas perfectamente, siendo recomendable el granallado a grado Sa 2,5.

MODO DE APLICACIÓN



15-20"
FORD nº 4


Viscosidad de suministro


URKISOL 170
30-35%
Ø 1.6-1.8 mm


20-25 my


Tacto 15´
Seco 30´
100ºC/15min


5-10´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	13 - 14 (para 25 my)
Brillo 60º-60º	Mate < 5 %
Repintabilidad	Hümedo sobre Húmedo (intervalo 30 Min.)

Nota: Este producto desarrolla sus características una vez curado por la temperatura. No exceder el expesor de la película seca recomendado.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.