FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

F-4101 N

NEGRO ANTICALÓRICO HASTA 450 ºC

Edición nº: 021

Cod: 6060409005.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
Pintura Anticalórica Negra resistente a temperaturas en continuo de 400-450 ºC, con excelentes características mecánicas, adherencia y resistencia a la oxidación.
Indicada para la protección de elementos sometidos a altas temperaturas como Silenciosos, Hornos, Chimeneas.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,95 ± 0,03
Finura de molienda (µ)	15 - 20
Viscosidad de suministro a 20ºC	50 - 60 seg. Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	23 % ± 2 peso; 13 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	730
Tipo de producto	Sintético Especial
Color	Negro

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar libres de óxido y suciedad, desengrasadas perfectamente.

MODO DE APLICACIÓN

Nota: No exceder el espesor de película seca recomendado.



15-17"
FORD nº 4


Viscosidad de suministro


URKISOL 88
55-60%
Ø 1.6-1.8 mm


15-20 my


Tacto 15´
Seco 30´
100ºC/15min


5´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	6 - 7 (Para 20 my)
Brillo 60º-60º	Mate satinado 10 - 15 %
Repintabilidad	1 h.

Nota: Este producto desarrolla sus características una vez curado por la temperatura

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.