BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHA TECNICA

URKI-LAC

ESMALTE NITRO COMBINACIÓN

Edición nº: 020
Cod: 6930100000.00000.020

URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6301/CONV U-LAC

RELACIÓN PASTA / CONV.: 18/82 Vol.(25/75 Peso)

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"
Indicado para uso industrial, rotulismo, decoración sobre madera, etc.
Destaca por su poder de relleno, extensibilidad, rápido secado y manipulación, solidez de tono y brillo.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	1,00 - 1,20
Finura de molienda (µ)	5 - 10
Viscosidad de suministro a 20ºC	70 - 75 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	40 - 50 % peso; 31 - 35 % vol.
V.O.C. (g/l)	605
Tipo de producto	Nitrosintético
Color	s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-Acero: Las superficies a pintar, debidamente desengrasadas, deben ser imprimadas con F-286/2 SHOP-PRIMER EPOXI.
-Madera: Fondear con Fondo Tapaporos Nitro o mejor aún con Fondo Tapaporos Poliuretano 2 comp. dando 1 ó 2 manos según estado superficial. Lijar cuidadosamente antes de lacar.

MODO DE APLICACIÓN



20-25"
FORD nº 4


URKISOL 500
65-75 %


30-40 my


Tacto 10´
Seco 30´
No pegajoso

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	9 - 10 (35 my)
Brillo 60º-60º	75 - 85 %
Repintabilidad	24 h.

Por mezcla (en peso) con URKI-LAC SAT puede conseguirse una gama de brillos intermedios.

URKI-LAC	80	60	40	20
URKI-LAC SAT	20	40	60	80
Brillo 60º-60º	60-70	50-55	35-40	25-30

Los grados de brillo indicados en esta tabla son orientativos.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.