PROTEC **BRUSH**

Sellador a brocha



DESCRIPCIÓN

Sellador elástico monocomponente brocheable, repintable y de aspecto tixotrópico y satinado. Útil para sellar bordes soldados nuevos o viejos, juntas y similares en los sectores de automoción, construcción e industria del metal, contenedores, sistemas de ventilación y maquinaria en general.

PROTEC **BRUSH** se mantiene permanentemente flexible tras el secado y por lo tanto contrarresta las vibraciones en las partes selladas en movimiento.

COLORES

PROTEC **BRUSH**	**70375**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, seca y exentas de polvo, grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto se deben eliminar las partes desconchadas, la suciedad y el óxido.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar a brocha en 1 o 2 manos para conseguir hasta 300 micras secas de espesor.

APLICACIÓN

Número de manos Espesor seco µm	1 o 2 manos 300
Tiempo de Secado 20ºC	30-60’

La repintabilidad se puede realizar después de 2 horas aunque es recomendable hacerlo a las 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC

El contenido de VOC de PROTEC **BRUSH** es cómo máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB (E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**