FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

F-714

SHOP - PRIMER

Edición nº: 023
Cod: 3071400000.00000.023

CAMPO DE APLICACIÓN

Imprimación Fosfocromatante de 1 c. de excelente adherencia sobre Acero. Sobre Aluminio o Zincado aconsejamos prueba previa. Su rápido secado, su repintabilidad con todo tipo de acabados en procesos húmedo sobre húmedo orienta este producto a aquellos mercados que precisan celeridad en el proceso. Adecuado para Máquina Herramienta, Carrocería Industrial, utilizable como Imprimación de taller por su resistencia a la oxidación.
Se obtienen resistencias en Niebla Salina de hasta 300 horas cuando es recubierto con Acabados PUR.
Puede secarse a temperaturas de 160 ºC. Es soldable y no desprende humos tóxicos.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	0,95 - 1,00
Finura de molienda (µ)	10 - 20
Viscosidad de suministro a 20ºC	50 - 70" Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	23 - 28 % peso; 13 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	774 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (780)
Tipo de producto	Vinílico modificado
Color	Gris medio 1220, Beige 1639, Blanco 9110.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá quedar exenta de grasa y óxido. Es preciso un excelente desengrasado y realizar una esmerada preparación de la superficie.
Cuando las superficies a proteger vayan a estar a la intemperie por largos periodos de tiempo, aconsejamos la aplicación de dos manos.
Repintable con URKI-POX, BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-PUR, BESA-PUR, URKI-TEXT, URKI-VOC

MODO DE APLICACIÓN

No se recomienda la aplicación de masillas de naturaleza poliéster sobre imprimaciones fosfocromatantes, ya que con ese sistema existen problemas de endurecimiento y secado.
A Inmersión: URKISOL - 300



15-18"
FORD nº4


URKISOL 88
60-70%
Ø 1.6-1.8 mm


10-15 my


20' No pegajoso


10´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)	12 - 14 (10 my)
Brillo 60º-60º	Satinado 5 - 25 %
Repintabilidad	1 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.