FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY F-4101 N

ANTICALORICO NEGRO 450ºC

Edición nº: 020

Cod: 6060409005097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Pintura Anticalórica Negra resistente a temperaturas en continuo hasta 400-450ºC, con excelentes características mecánicas, adherencia y resistencia a la oxidación.
Indicada para la protección de elementos sometidos a altas temperaturas como Silenciosos, Hornos, Chimeneas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar libres de óxido y suciedad, desengrasadas perfectamente.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray F-4101 N
Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 min. entre capas.
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

Nota. No exceder el espesor de película seca recomendado.


Distancia de pintado
20-30 cm.


15-20 my


5-10 min.


Tacto 15'
Seco 30'
100ºC/15 min

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Negro
Brillo 60º-60º	Mate-Satinado 10-15%
Repintabilidad	1 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.