Edición nº: 002.



FICHA TECNICA

SP/9240

ALUMINIO LLANTAS/RIM ALUMINIUM

DESCRIPCIÓN

SP/9240 es un esmalte desarrollado para el pintado de llantas del automóvil. Destaca por una aplicación sencilla, secado rápido, poder de cubrición, resistencia a la fricción y al túnel de lavado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar desoxidados, desengrasados y secos.

Sobre pinturas viejas bien adheridas, lijar previamente con grano P360-P400.

APLICACIÓN

Tiempo de agitación	2-3´
Distancia de pintado	20-30 cm.
Número de manos Espesor	2-3 manos cruzadas 30-40 mµ
Tiempo de evaporación	5´
Tiempo de secado	15-20´

SP/9240

ALUMINIO LLANTAS/RIM ALUMINIUM



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vias respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

Precaución: en ningun caso los envases deben superar los 50ºC.

VOC

SP/9240 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(E) (840)<840g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com