Información de producto | FICHA TÉCNICA

# GOTELÉ

400 ml, 475 g NET, 16,76 Oz.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto formulado a base de una exclusiva dispersión de poliuretano para la imitación de forma fácil y sencilla de la estructura de gotelé. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estucado.

## CARACTERÍSTICAS

- Obtención fácil y cómoda de estucado tipo gotelé.
- Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Utilizable en interiores.

## APLICACIONES

El producto se puede aplicar en multitud de superficies como hormigón, pladur, planchas de yeso, madera. Es repintable con todo tipo de pinturas para paredes. Recomendado para:

- Construcción. - Profesionales de la pintura. - DIY. -Decoración.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Si en la superficie a aplicar existen manchas, aplicar primero el Spray Antimanchas MTN Industrial como capa aislante.
- Recomendamos hacer un ensayo previo sobre una superficie desechable para practicar la pulverización.
- Dependiendo de la distancia de aplicación y del grosor de capa se pueden obtener acabados de estructura fina o gruesa. La temperatura de aplicación y la del propio aerosol durante el uso pueden también influir en el tipo de estructura obtenida.
- Esperar entre 10-20 minutos entre capa y capa. Para el repintado con pintura plástica dejar secar entre 6-12 horas.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso. Retirar el difusor y limpiar con agua corriente. En caso de obstrucción del difusor reemplazarlo con uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Tipo Ligante: | PU |
| Color: | Blanco |
| Brillo (60ª): | <10 |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): | 30' |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): | 12 h |
| Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808 ): | 20 micras/capa |
| Rendimiento teórico (pintado en continuo): | 1,5m² para aerosol 400 ml |
| Diluyente: | Agua |
| Vida del producto: | (Almacenado correctamente) 5 Años |
| Repintado: | Después de 10-20' con la misma pintura. Con otras pinturas, después de 6-12h |
| Resistencia del pintado al calo : | 80ºC |
| Condiciones de aplicación: | Tº ambiente mínima 8ºC |
| | Tº superficie de 5ºC a 50ºC |
| | Humedad Máx. 85% R.H.P |

* El rendimiento dependerá de la estructura que se quiera conseguir. Fecha última revisión: 260126

## IMAGEN




## ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Blanco / *White*
EX014PG100

## DIFUSOR



**Dropper Cap**
*Lanza pintura - Lines from a distance*



**Transversal Fat Cap**
*Trazo biselado - Chiseled line*

## ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

**Caja (6 unidades)**
205 X 140 X 200 mm.




**Montana Colors,S.L.** P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.