FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY URKI-FLEX BLANCO BRILLO

ESMALTE SINTETICO ALTA CALIDAD

Edición nº: 020

Cod: 6002609110097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Esmalte de secado rápido, elevado poder de cubrición, aspecto liso y sedoso, buena dureza y elasticidad. Adecuado para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería. Su uso también abarca aplicaciones en la industria en general tanto para interior como exterior.
El contenido en VOC es inferior a 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar desoxidados, desengrasados y secos.
Sobre pinturas viejas bien adheridas, lijar previamente con grano 360-400.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray Urki-Flex Blanco Brillo
Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 min. entre capas.
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.


Distancia de pintado 20-30 cm.


30-40 my


5-10 min.


Seco 45 min.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Blanco 9110
Brillo 60º-60º	Brillante
Repintabilidad	24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.