FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY URKI-ETCH

IMPRIMACION UNIVERSAL 1C

Edición nº: 020

Cod: 3700607040097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Imprimación universal de 1c de adherencia sobre acero, acero galvanizado, electrozincado y aluminio. Su rápido secado, excelente adherencia y repintabilidad orientan esta imprimación para el retoque en el Sector de Calderería, Carrocería Industrial, Maquinaria Agrícola, Estructura Metálica, etc.
Ofrece buena adherencia sobre soportes de plástico como PA6, PVC, MA, PC y ABS, Epoxi, Poliéster y Fibra de Carbono.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes metálicos, así como los plásticos, antes de la aplicación deben estar preparados correctamente (lijados, limpios y desengrasados).

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar SPRAY URKI-ETCH
Aplicar 1 mano dejando secar antes de cada operación de lijado.
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.


Distancia de pintado 20-30 cm.


10-15my


5-10 min


Seco 20 min.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Gris 7040
Brillo 60º-60º	Mate <5%
Repintabilidad	2 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.