SPRAY **NEGRO MATE J-13**

Negro Mate J-13



DESCRIPCIÓN

Esmalte de secado rápido para interior y exterior. Destaca por su alta cubrición, buen cuerpo, rapidez de secado y aspecto mate.

Es idóneo para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería y otros trabajos de la industria en general.

COLORES

NEGRO MATE J-13	**J-13**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero: Las superficies a pintar deben estar debidamente desoxidadas y desengrasadas.

Para una mayor adherencia y protección del soporte, puede ser previamente imprimado con F-29 o F-809.

Sobre pintura vieja lijar y desengrasar previamente. No aplicar sobre pinturas sintéticas (base alcídica).

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante 2-3 minutos antes de usar SPRAY **NEGRO MATE J-13.** Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 minutos entre capas. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

APLICACIÓN

 Agitar el envase	2-3'
 Distancia de pintado	20-30 cm
 Número de manos Espesor total	15-25 µm
 Tiempo de evaporación	5-10'
 Tiempo de Secado 20°C	45'
 %Brillo 60°- 60°	Mate

La repintabilidad se puede realizar después de 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

VOC

El contenido en VOC de SPRAY **NEGRO MATE J-13** es como maximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa Europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**